

SOMBRA TOSTADA PT

FICHA TÉCNICA

SOMBRA TOSTADA	OXIDO DE HIERRO SINTETICO MARRÓN
	C. I. Pigment Brown 6 / 77492-1-9
	CAS.Nº [1309-37-1] [1317-61-9]

PROPIEDADES	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	METODO
Fórmula química		a Fe ₂ O ₃ +b Fe ₃ O ₄	
Fe ₂ O ₃ (min.)	%	95	ISO1248
Peso específico (aprox.)	g/cm ³	4,9	ISO787-10
Forma de partícula		Predominante esférica	
Tamaño de partícula predominante	µm	0,4	
Materia volátil a 105°C (max.)	%	1,0	ISO787-2
Residuo en tamiz de 325 mallas (max.)	%	0,3	ISO787-7
Absorción de aceite	g/100g	15-25	ISO787-5
PH		4 -8	ISO787-9
Materia soluble en agua (max.)	%	0.35	ISO787-3
Resistencia térmica (aprox.)	°C	180	
Poder colorante (comparado con el standard)	%	95-105	ISO787-24
ΔE max. (comparado con el standard)		1.0	

La información contenida en este documento se da de buena fe y según nuestros conocimientos actuales, pero no supone garantía explícita o implícita por nuestra parte. Por tanto, nuestros clientes deben ensayar el producto en las condiciones de uso previstas a fin de comprobar el grado de idoneidad para cada aplicación concreta.